



# Декоративна силікатно-силіконова штукатурка Бауміт СтеллапорТоп

## Baumit StellaporTop



<b>Матеріал</b>	Високопаропроникна, довговічна, водовідштовхувальна, стійка до забруднень, атмосферних впливів, ультрафіолетового випромінювання, промислової загазованості і впливу мікроорганізмів; тонкошарова декоративна пастоподібна штукатурна суміш на основі суміші рідкого каліевого скла та водної дисперсії силіконових полімерів із структурою «баранець». Для ручного та механізованого нанесення. Зручна у використанні, екологічно безпечна.																		
<b>Застосування</b>	Призначена для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Baumit, а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових і старих оштукатурених поверхонь. Рекомендується для реставрації пам'яток архітектури. Для декоративного оздоблення зовні та всередині будівель. <b>Обов'язкове ґрунтування Baumit UniPrimer, перед нанесенням декоративної штукатурки!</b>																		
<b>Технічні дані</b>	(при температурі +20° С і відносній вологості повітря 60%)																		
	Коефіцієнт теплопередачі $\lambda$ , приблизно	0,7 Вт / (м·К)																	
	Коефіцієнт опору паропроникності $\mu$ , приблизно:	50-70																	
	Коефіцієнт водопоглинання, приблизно:	<0,15 кг/м <sup>2</sup> ·ч <sup>0,5</sup> (W2)																	
	Об'ємна густина, приблизно:	1,8 кг/дм <sup>3</sup>																	
	Sd – коефіцієнт:	0,10 – 0,14 м (при товщині шару 2 мм)																	
	Колір:	Вишукані відтінки коліорів коллекції Бауміт <i>Life</i>																	
	Температура повітря та основи при нанесенні:	від + 5°C до + 30°C																	
	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Структура</th><th colspan="3">«баранець»</th></tr><tr><th>1.5К</th><th>2К</th><th>3К</th></tr></thead><tbody><tr><td>Розмір зерна, мм:</td><td>1.5</td><td>2.0</td><td>3.0</td></tr><tr><td>Витрати кг/м<sup>2</sup>, приблизно:</td><td>2.5</td><td>3.2</td><td>4.2</td></tr></tbody></table>				Структура	«баранець»			1.5К	2К	3К	Розмір зерна, мм:	1.5	2.0	3.0	Витрати кг/м <sup>2</sup> , приблизно:	2.5	3.2	4.2
Структура	«баранець»																		
	1.5К	2К	3К																
Розмір зерна, мм:	1.5	2.0	3.0																
Витрати кг/м <sup>2</sup> , приблизно:	2.5	3.2	4.2																
<b>Зберігання</b>	В сухому, прохолодному місці на дерев'яних піддонах, у заводській упаковці - 12 місяців.																		
<b>Форма постачання</b>	Відро 25 кг, 16 відер на піддоні = 400 кг.																		
<b>Основа</b>	Основа має бути сухою, не промерзлою, міцною, здатною нести навантаження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фарби та відповідати вимогам СНІП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Неміцні ділянки поверхні видалити. Відколи, раковини, тріщини відновити з використанням ремонтних сумішей Baumit. Основи, пошкоджені мікроорганізмами, очистити механічним способом та обробити антимікробною сумішшю Baumit SanierLosung.																		
	<b>Придатна для нанесення на основи попередньо прогрунтовані Baumit UniPrimer:</b>																		
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Армувальний гідрозахисний шар в системах теплоізоляцій Бауміт;</li><li>▪ Затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні штукатурки, бетон;</li><li>▪ Старі, мінеральні, силікатні дисперсійні фарби та штукатурки, що міцно тримаються (після попередніх випробувань);</li><li>▪ Гіпсові штукатурки та гіпсокартонні плити (попередньо прогрунтовані 2 шарами Baumit SperrGrund).</li></ul>																		
	<b>Не придатна для нанесення на:</b>																		
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Мінеральні поверхні до моменту закінчення процесів тверднення або що містять підвищену кількість вологи;</li><li>▪ Полімерні матеріали, лакофарбові покриття, клейові фарби, вапняний побіл, дерево, метал.</li></ul>																		

<b>Спосіб застосування</b>	<p><b>Приготування:</b> штукатурну суміш ретельно перемішати за допомогою будівельного міксеру до отримання робочої консистенції. При поставці на один об'єкт матеріалів з різною датою виробництва, необхідно змішати їх між собою, щоб уникнути колірних відтінків. Не додавати інші матеріали!</p> <p><b>Структура шарів:</b>            1 шар - ґрунтуюальної суміші Baumit UniPrimer (на всю поверхню і рівномірно);            1 шар - декоративної штукатурки StellaporTop;            або            2 шари - ґрунтуюальної суміші Baumit UniPrimer (на сильно поглинаючі основи);            1 шар - декоративної штукатурки StellaporTop.</p> <p><b>Нанесення:</b> Не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунтуюальної суміші Baumit UniPrimer за допомогою шпателя з нержавіючої сталі рівномірно нанести готову штукатурну суміш Baumit StellaporTop завтовшки в розмір зерна. Роботи у межах однієї захватки виконувати без перерви.</p> <p><b>Структура «баранець»:</b>            Відразу після нанесення структурувати пластмасовою теркою круговими рухами.</p> <p>При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуйтесь вимог «Технологічних карт Baumit», ДСТУ Б В.2.6-36:2008, а також загальнобудівельних правил безпеки.</p>
<b>Вказівки з безпеки</b>	Під час роботи з матеріалом дотримуватись загальнобудівельних правил безпеки. Використовувати захисні рукавички, окуляри та спецодяг.
<b>Загальні вказівки</b>	<p>Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення та протягом 12 годин після нанесення не може бути нижче +5° С.</p> <p>Не працювати при температурі нижче + 5°C і вище + 30°C, у разі впливу на поверхню прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунення впливу вказаних чинників.</p> <p>Висока вологість повітря та низькі температури або різко змінюючі погодні умови можуть значно збільшити час тверднення штукатурки, а також викликати колірні відмінності (плями). Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу.</p> <p>При застосуванні в комплексних системах теплоізоляції Baumit необхідно враховувати коефіцієнт відбивання світла HBW (не нижче 25!).</p> <p>Технічні характеристики вказані при температурі +20° С і відносній вологості повітря 60%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватися.</p> <p><b>Запобіжні заходи:</b>            Закривати поверхні, дотичні з оздоблювальними ділянками, особливо скло, кераміку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу видаляти водою. Інструмент промивати водою відразу після використання. Засохлу штукатурку можна видалити тільки розчинниками або механічно.</p>
<b>Гарантія виробника</b>	Виробник гарантує вищезазначені характеристики декоративної штукатурної суміші Baumit StellaporTop при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування та виробництва всього комплексу робіт. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також застосування його в інших цілях і умовах, не зазначених у даному технічному описі.

Усні і письмові рекомендації щодо практичного застосування матеріалів, які ми надаємо на підставі власного досвіду та у відповідності з сучасним рівнем науки і техніки з метою підтримки покупців (споживачів), ні до чого нас не зобов'язують. Ці рекомендації не є підставою для будь-яких договірних правових відносин або додаткових зобов'язань за договором купівлі-продажу. Наші рекомендації не звільняють покупця від самостійної перевірки придатності наших матеріалів для використання за призначенням.